

FICHA

TÉCNICA

EMPASTE Acabado Interior

Para cualquier tipo de superficie





Empaste Acabado Interior Romeral

Compuesto a base de yeso en polvo blanco premezclado y materias primas de alta calidad, listo para usar.

Solo al agregar agua se obtendrá una excelente manejabilidad, buena capacidad de lleno, un acabado fino, de buena suavidad blanca y durabilidad.

Usos

- Sobre muros de ladrillo, bloque, enlucido, Gypsum y fibrocemento.
- Producto diseñado para interiores.
- Puede usarse como acabado (empastado o estucado). previa a la aplicación de la pintura, como paso final después del uso del Empaste Relleno Listo Romeral.

Beneficios

- Acabado de excelente calidad.
- Producto listo para usar, solo requiere adicionar agua
- Fácil aplicación.
- Diseñado para obtener una gran blancura, alta resistencia, textura lisa y suavidad en el acabado.
- Disminuye el consumo de pintura.
- Bajo desperdicio.
- Permite ahorros en materiales, mano de obra y tiempo de ejecución.
- Tiempo de fraguado 2 horas.
- Producto sin VOC.
- Aplicación de hasta 2 cm de espesor en una sola mano sin agrietamiento.

Preparación del producto

En un recipiente de boca ancha coloque dos partes del Empaste Acabado Interior Romeral por una de agua en volumen, mezcle manualmente o mecánicamente hasta obtener la consistencia deseada.

Se recomienda para las primeras capas aplicar mezcla más gruesa y para las capas finales más fina.

Se recomienda ejecutar 4 preparaciones de 5kg máximo para aprovechar el tiempo de frague y eviatar desperdicios de material.

Almacenamiento

Puede ser suministrado en sacos de 20 kg.

El producto debe ser transportado y almacenado en seco en el envase original sin abrir a temperaturas entre 10 y 30 C

Se recomienda almacenar alejado de toda fuente de calor, sobre estibas, en lugar fresco y seco, bajo techo y no expuesto a los rayos directos del sol.

Su tiempo de vida en el envase original es de 6 meses a partir de la fecha de fabricación siempre y cuando se sigan las instrucciones de almacenamiento.



Preparación	Mezclar 2 partes del producto con 1 parte de agua.
Rendimiento teórico aproximado (Espesor de 1 mm)	1.0 – 1.2 kg/m² *Estos valores pueden variar dependiendo del método de aplicación y de la forma, tipo y rugosidad del sustrato.
Método de aplicación	Llana metálica/Rodillos.
Espesor máx. por capa	2 mm.
Espesor máx. total	2 cm. Este valor se alcanza con varias capas <2mm.

Preparación de Superficie

Las superficies pueden estar húmedas, pero no saturadas; sin excepción.

Deben estar totalmente fraguadas, limpias, libres de polvo, curadores de cemento, grasas o aceites u otras sustancias extrañas que impidan la adherencia del producto.

Aplicación

Aplique el Empaste Acabado Interior Romeral con llana metálica lisa, sobre la superficie en dirección de abajo hacia arriba realizando una buena extensión del producto, y luego en dirección opuesta, tantas veces como se requiera, dependiendo si aplica en capa gruesa o fina hasta obtener una superficie lisa de acabado brillante y de excelente calidad.

Usar solo en interiores. No usar en zonas húmedas saturadas

Para lograr espesores gruesos se recomienda aplicar el producto en capas delgadas de hasta 2 mm de espesor, esperando el fraguado entre manos, hasta obtener el espesor deseado.

En la aplicación de última mano es recomendable sellar o pulir con la llana lo mejor posible para evitar poros.

Controle la homogeneización del producto en el recipiente.

No mezclar el producto con agua después que comience el fraguado (pérdida de manejabilidad) porque puede producir entizamiento, el cual afecta directamente la adherencia de pintura.

Es recomendable aplicar la primera mano de pintura sobre el producto después de tener un tiempo mínimo de curado de 48 horas.

Antes de aplicar la pintura se debe limpiar muy bien la superficie estucada o empastada con un trapo limpio y seco para dejar la superficie libre de polvo y suciedad.

El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador y su correcta orientación.

Información de Seguridad

Usar solo con ventilación adecuada.

Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, incremente el aire fresco o use protección respiratoria o deje la zona.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Lávese las manos después de usar.

Mantener el recipiente cerrado cuando no este en uso. No transferir el contenido a otros envases para almacenar.



Última actualización: Agosto 2022

La información aquí contenida no compromete a Etex, ni a su Departamento de Asistencia Técnica, encargado de su desarrollo ya que es de libre y voluntaria aplicación y sus contenidos pueden ser interpretados inadecuadamente. Por lo tanto, el uso que se le dé a dicha información es responsabilidad de la persona o personas que la estén utilizando. La información contenida en este documento se considera actualizada hasta el día de su publicación. A partir de la fecha pueden realizarse modificaciones. Para verificar si el contenido del presente documento está vigente, comunicarse al correo: contacto.colombia@etexgroup.com o la línea WhatsApp 0995632191



WhatsApp de Asistencia Técnica

0995632191

Centro de Servicios **etex**

Línea de atención **023420001**

ETEX ECUADOR

Parque Industrial de Quito - PIQ",
Lote 17, Bodega 2
Sector de Itulcachi, parroquia Tumbaco

www.etex.com.ec

Romeral
@RomeralEcuador

tex Ecuador