

FICHA TÉCNICA

EMPASTE **Relleno Interior**

Producto listo para usar, solo requiere adicionar agua





Usos

- Sobre muros de ladrillo, bloque, enlucidos, Gypsum y brocemento.
- Es un producto diseñado para interiores.
- Puede usarse como enlucido reemplazando al mortero tradicional cementicio.

Beneficios

- Acabado de excelente calidad.
- Producto listo para usar, solo requiere adicionar agua.
- Fácil aplicación.
- Producto diseñado para obtener una gran blancura, alta resistencia, textura lisa y suavidad en el acabado.
- Disminuye el consumo de pintura.
- Aplicación hasta 5 cm de espesor sin agrietamiento.
- Bajo desperdicio.
- Menos consumo de agua.
- Permite ahorros en materiales (revoque y enlucido), mano de obra y tiempo de ejecución.
- Producto sin VOC.
- Fragüe en menos tiempo que productos cementicios.
- Tiempo de fraguado 2 horas.

Relleno Interior en Polvo Romeral

Polvo blanco que solo requiere agregar agua para su preparación, buena capacidad de relleno, un acabado grueso y gran durabilidad y resistencia al agrietamiento.

Preparación del producto

- En un recipiente de boca ancha coloque dos partes del Empaste de Relleno Listo Romeral por una de agua en volumen, mezcle manualmente o mecánicamente hasta obtener la consistencia deseada.
- Se recomienda para las primeras capas aplicar mezcla más gruesa y para las capas finales más fina.
- Se recomienda ejecutar 4 preparaciones de 5kg máximo para aprovechar el tiempo de frague y evitar desperdicios.

Almacenamiento

- Puede ser suministrado en sacos de polipropileno laminado de 20 kg.
- El producto debe ser transportado y almacenado en seco en el envase original sin abrir a temperaturas entre 10 y 30 °C.
- Se recomienda almacenar alejado de toda fuente de calor, sobre estibas, en lugar fresco y seco, bajo techo y no expuesto a los rayos directos del sol.
- Su tiempo de vida en el envase original es de 6 meses a partir de la fecha de fabricación siempre y cuando se sigan las instrucciones de almacenamiento.

Preparación	Mezclar 2 partes del producto con 1 parte de agua.
Rendimiento teórico aproximado (Espesor de 1 mm)	1.0 – 1.2 kg/m² *Estos valores pueden variar dependiendo del método de aplicación y de la forma, tipo y rugosidad del sustrato.
Método de aplicación	Llana metálica/Rodillos
Espesor máx. por capa	1 cm.
Espesor máx. total	5 cm. Este valor se alcanza con varias capas <1cm.

Preparación de Superficie

- Las superficies pueden estar húmedas, pero no saturadas; sin excepción.
- Deben estar totalmente fraguadas, limpias, libres de polvo, curadores de cemento, grasas o aceites u otras sustancias extrañas que impidan la adherencia del producto

Aplicación

- Aplique el Empaste de Relleno Listo Romeral con llana metálica lisa, sobre la superficie en dirección de abajo hacia arriba realizando una buena extensión del producto, y luego en dirección opuesta, tantas veces como se requiera, dependiendo si aplica en capa gruesa o fina hasta obtener una superficie lisa de acabado brillante y de excelente calidad.
- No usar en zonas húmedas saturadas.
- Para lograr espesores gruesos se recomienda aplicar el producto en capas delgadas de hasta 1 cm de espesor, esperando el fraguado entre capas, hasta obtener el espesor deseado.
- En la aplicación de última capa es recomendable sellar o pulir con la llana lo mejor posible para evitar poros.
- Tiempo de fraguado total 2 horas.
- Controle la homogeneización del producto en el recipiente.

- No mezclar el producto con agua después que comience el fraguado (pérdida de manejabilidad) porque puede producir entizamiento, el cual afecta directamente la adherencia de pintura.
- Posterior al fraguado del producto se debe terminar con Empaste de Acabado Listo Romeral.
- Es recomendable aplicar la primera mano de pintura sobre el producto después de tener un tiempo mínimo de curado de 48 horas.
- Antes de aplicar la pintura se debe limpiar muy bien la superficie estucada con un trapo limpio y seco para dejar la superficie libre de polvo y suciedad.
- El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador y su correcta orientación.

Información de Seguridad

- Usar solo con ventilación adecuada.
- Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, incremente el aire fresco o use protección respiratoria o deje la zona.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- Lávese las manos después de usar.
- Mantener el recipiente cerrado cuando no este en uso. No transferir el contenido a otros envases para almacenar.



Última actualización: Agosto 2022

La información aquí contenida no compromete a Etex, ni a su Departamento de Asistencia Técnica, encargado de su desarrollo ya que es de libre y voluntaria aplicación y sus contenidos pueden ser interpretados inadecuadamente. Por lo tanto, el uso que se le dé a dicha información es responsabilidad de la persona o personas que la estén utilizando. La información contenida en este documento se considera actualizada hasta el día de su publicación. A partir de la fecha pueden realizarse modificaciones. Para verificar si el contenido del presente documento está vigente, comunicarse al correo contacto.colombia@etexgroup.com o la línea WhatsApp 0995632191



WhatsApp de Asistencia Técnica
0995632191

Centro de Servicios **etex**

Línea de atención **023420001**

ETEX ECUADOR

Parque Industrial de Quito - PIQ",

Lote 17, Bodega 2

Sector de Itulcachi, parroquia Tumbaco

www.etex.com.ec

Romeral
@RomeralEcuad or

tex Ecuador